

Merk	Gebruik					Tegels			Eigenschappen								
	(kg)	Wand	Vloer	Binnen	Buiten	Keramisch	Mozaiek	Natuursteen donker / licht	Watervast	Vorst-bestendig	Licht-gewicht	Flexibel	Stofarm	Verwerkings-tijd (min)	Open tijd (min)	Afvoeg-baarbaar (uur)	Verbruik ca.* (kg/m2)
Eurocol																	
705 Speciaallijm	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	15-20	24	1,2 - 3,5
709 Tegellijm	25	•	•	•		•	•	•	•			•		90	15-20	24	3,5
691 Tegellijm	5 25	•	•	•		•	•	•						90	15-20	24	3,5
720 Unicol	25	•	•	•	•	•		•	•			•	•	60	15-20	24	3,2
765 Ecolight	15	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	90	20-30	24	2,2
795 Uniquick	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•					20	10	3-5	3,5
711 Uniflex	5 25	•	•	•	•	•		•	•			•	•	60	15-20	24	1,2 - 3,5 *
658 Wandoforte	25	•		•	•				•	•				20			1,5 ***
Alphycol	25	•	•	•		•		•					•	90	20-30	24	1,2 - 3,5 *
990 Europlan direct	23		•	•									•	20			1,5 ***
975 Europlan special	23		•	•									•	30			1,5 ***
PCI																	
Flexmörtel S1 Rapid	5 20	•	•	•	•	•	•1)		•	•		•		40	15	3	3,1
Flexmörtel S2	20	•	•	•	•	•	•		•	•		•		90	30	12	2,6
Nanolight	15	•	•	•	•	•	•1)		•	•	•	•	•	90	30	8	1,8
FT Extra	25	•	•	•	•	•	•		•	•		•		180	30	8	2,5
Flexmörtel	5 25	•	•	•	•	•	•		•	•		•		180	30	12	2,8
FT Klebemörtel	5 25	•	•	•	•	•	•		•	•		•		240	20	24	2,8
Carrament	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		90	30	4	3,4
Carraflex	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		60	15	6	2,6
Flexmörtel S1	5	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	180	30	8	2,8
FT Flex	18		•	•	•	•	•		•	•	•	•		120	30	12	2,2
Verlegemörtel	20	•	•	•	•	•			•	•		•		120	30	24	3,2
Flexmörtel S1 Flott	20		•	•	•	•			•	•		•		180	30	6	2,7
Projectflex	25	•	•	•	•	•	•		•	•		•		120	30	18	2,8
Bouwmaat																	
BM Poedertegellijm	25	•	•	•	•	•	•	•				•		90	15-20	24	3,5
BM Tegellijm light	15	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		90	30	8	1,8>
Schönox																	
Q6W	25	•	•	•	•	•	•1)		•	•		•	•	180	30	12	2,4
Q8	15	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	180	30	16	1,6
Q9	25	•	•	•	•	•	•1)	•	•			•		60	30	3	2,5
SK	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		300	30	24	2,6
DU	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		45	15	3	2,6
SFK	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		240	30	24	2,6
Q9W	5 25	•	•	•	•	•	•1)	•	•			•		60>	30	3	2,5
Q6	4 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	180	30	12-48	1,9
Q2	25	•	•	•	•	•	•		•	•			•	180	30	24-48	2,4
Q12	25	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	60	30	24-48	1,7
Q20 Hybrid	25	•	•	•		•			•	•			•	90	30	4	2,5
Coba																	
CTA 110	25	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	120	30	24	3,3
CTA 120	5 25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	120	30	24	3,3
CTA 140	15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	120	30	24	2,1
CTA 170	5		•	•		•	•	•	•	•		•	•	20	15-20	1,5	3,4
CTA130	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	120	20 - 30	12	2,4
CTA 100	25	•	•	•		•		•	•	•			•	120	20-30	24	3,3
CTA 150	25		•	•		•		•	•	•			•	30	15	3	3,3
CTA 160	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	60	20-30	3	2,6
GTA 190	25		•	•		•		•					•	60	20-30	24	3
Ardex																	
X77	25	•	•	•	•	•	•	•	•2)	•	•	•	•	180	60	8-24	2,2
X78	25	•	•	•	•	•	•	•	2)	•	•	•	•	240	60	24	2,7
X7 G Plus	25	•	•	•	•	•	•	•	2)	•	•	•	•	300	10	8-24	2,2
X77s	5	•	•	•	•	•	•	•	2)	•	•	•	•	30	30	1,5	2**
S28 Microtec	25	•	•	•		•		•	•	•		•		60	30	4	2,4
N23	25	•	•	•		•		•	•	•		•		45-60	30	2	2,4